

## Perigol<sup>®</sup> 100 korroosionestoöljy

Zerust<sup>®</sup>Excor<sup>®</sup>Perigol 100 on korroosionestoöljy, joka sisältää tehokkaita korroosioinhibiittejä. Perigol 100 soveltuu rautametallien, osittain galvanoidun teräksen sekä valurautojen korroosionestoon.

Perigol 100 on liuotinvapaa eikä se emulsioidu veden kanssa. Perigol 100 soveltuu erinomaisesti käytettäväksi yhdessä Zerust<sup>®</sup>Excor<sup>®</sup> -korroosionestokalvojen kanssa. Perigol 100 on erityisesti suunniteltu käytettäväksi mm. kohteissa, joissa vaaditaan tehokas korroosionesto ennen kuin Zerust<sup>®</sup>Excor<sup>®</sup> -kalvotuotteisiin pakkaaminen on mahdollista.

Perigol 100 levitetään tuotteen pintaan parhaiten ruiskuttamalla tai kastamalla. Perigol 100 on valumaton, jonka ansiosta tehokas suoja-kerros muodostuu nopeasti, sekä suojatun tuotteen jatkokäsittely on nopeampaa kuin tavanomaisilla korroosionestoöljyllä.

Perigol 100 muodostaa ohuen, suhteellisen kuivan pinnan, jonka puhdistaminen on helppoa jopa suojatun tuotteen varastoinnin jälkeen.

### Edut

- Pitkäaikainen korroosionesto vaativiin olosuhteisiin
- Yhteensopiva kaikkien Zerust<sup>®</sup>Excor<sup>®</sup> -korroosionestotuotteiden kanssa
- Helppo ja nopea käyttää
- Ei emulsioidu veden kanssa
- Turvallinen, barium- ja esterivapaa
- Ohut kerrospaksuus
- Helppo poistaa myös suojatun tuotteen varastoinnin jälkeen
- Valumaton
- Soveltuu moniin suojauskohteisiin

### PERIGOL 100

Helppokäyttöinen

Ohut, kuiva pinta

Korroosionesto vuosiksi ilman muita käsittelyjä!

# Zerust® Perigol® 100



## Tekniset tiedot

<b>Tiedot tuotteesta</b>	Zerust® Excor® Perigol 100 kevyt korroosionestoöljy kuljetuksen tai varastoinnin aikaiseen korroosionestoon. Sisältää korroosioinhibiittejä, mineraaliöljypohjainen.		
<b>Ulkonäkö</b>	Vaaleankeltainen öljy		
<b>Tuotetiedot</b>	Väri	ISO 2049	1,5 ± 0,5
	Suhteellinen tiheys/15 °C	DIN EN ISO 12185	870 ±15 kg/m³
	Viskositeetti/40 °C	DIN 51562	10,0 ± 1,5 mm²/s
<b>Käyttötapa</b>	Suojattavan materiaalin lämpötila 20°C – 60°C. Käytä kastamalla, sivelemällä tai ruiskuttamalla. Kastamisaika < 30 s Kuivumisaika 10 – 15 min Kalvon paksuus (käyttökohteesta riippuen) 1 – 5 µm Poistaminen alkalinen vesipohjainen pesuaine		
<b>Puhdistaminen</b>	Alkalinen vesiliukoinen pesuaine		
<b>Varastointi</b>	Varastointiaika n. 1 v, lämpötila +10 °C - +30 °C. Säilytä astia tiiviisti suljettuna. Sekoita huolella ennen käyttöä. Pidä erillään sytytyslähteistä.		
<b>Hyväksynät</b>	DaimlerChrysler AG (DBL 6747.05 ja DBL 6757), BMW AG, Volkswagen AG (AKR 348 200)		

Tämä esite sisältää yleisiä ohjeita ja tietoja. Mikäli tuotteen käyttöön liittyy lisäkysymyksiä tai on kyse tavallisuudesta poikkeavasta käyttösovelluksesta, pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

## Pakkauskoko

- 20 l muovikanisteri
- 200 l tynnyri

## Jätteiden käsittely

Tyhjentämättömät pakkaukset sekä tuotejäämät hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

© Zerust Oy 2013. All rights reserved.

ZERUST® and the color yellow with respect to corrosion inhibiting packaging products are registered trademarks of NTIC.

**ZERUST**  **EXCOR**

Zerust Oy  
Kivikonkierto 14  
05460 Hyvinkää  
FINLAND

Tel. +358 19 426 2600  
Fax +358 19 426 2625  
zerust@zerust.fi  
www.zerust.fi